

ООО ХК «Спецтехноткань» г Красногорск

Стеклоткань ровинговая марки ТР.

Ткань для изготовления стеклопластиков (корпуса яхт, самолетов и т.д.)

Марка ткани	Толщина, мм	Поверхностная плотность, г/м <sup>2</sup>	Плотность ткани, нить/см (нить/дм)		Разрывная нагрузка, Н(кгс), не менее		Ширина, см
			основа	уток	основа	уток	
ХК Спецтехноткань <a href="http://WWW.IZOL.PRO">WWW.IZOL.PRO</a>							
<b>ТР-0,25</b>	0,25	300± 30	80+3	53±2	1960 (200)	1568 (160)	90, 100, 102,107
<b>ТР-0,3</b>	0,3 ± 0,06	480 ± 60	40±4	30±3	2940 (300)	2250 (250)	90, 100, 102,107
<b>ТР-0,33</b>	0,3 ± 0,06	480 ± 60	41±4	25±3	(312)	(200)	90, 100, 102,107
<b>ТР-0,47</b>	0,47	520± 50	20+3	21 ± 1	2156 (220)	1862 (190)	90, 100, 102,107
<b>ТР- 0,56</b>	0,56	680 ± 60	40+3	30 ± 3	2940 (300)	2450 (250)	90, 100, 102,107
<b>ТР-0,7</b>	0,7± 0,02	850 ± 80	(30+2)	20 ± 2	3136 (320)	2450 (250)	90, 100, 102,107

Рабочая температура: 50 до +550 градусов;